



## 双面胶带



油性双面胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
63J	• 亚克力油胶，粘性好	棉纸	0.070	0.28	2.0	0.8	• 用于物体保持、接合和封缄等，如商标纸、纤维织造带等的粘接
63B			0.080	0.28	2.0	0.8	
634			0.090	0.40	2.0	0.8	
638			0.100	0.40	2.0	0.8	
625			BOPP	0.085	0.40	100 ~ 200	
627	0.090	0.40		100 ~ 200	3.6	• 用于物体保持、接合和封缄等	
629	0.120	0.40		100 ~ 200	4.5		
63X	• 亚克力油胶，胶较透明，粘性好	棉纸	0.090	0.40	2.0		0.8
63T	• 亚克力油胶，粘性好，耐低温及耐高温性能佳	棉纸	0.130	0.50	2.5	1.2	• 对PE、PP、金属表面有很好的粘着力，曲面附着力强
63Y			0.160	0.60	2.5	1.2	
648	• 无离型纸双面胶带	PET	0.065	0.20	80	4.0	• 用于物体保持、接合和固定等
667	• 亚克力油胶，泡棉，高粘力，耐侯性佳	EVA	1.000	2.80	100	0.6	• 适用于挂钩，饰条等粘合
669			2.000	2.80	80	1.2	
665			3.000	2.80	80	2.0	

水性双面胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
F31	• 亚克力水胶，粘性好	棉纸	0.100	0.24	2	0.8	• 用于物体保持、接合和封缄等
F32			0.075	0.24	2	0.8	
F33			0.085	0.24	2	0.8	
F34			0.120	0.32	2	0.8	
F2A	• 亚克力水胶，粘性好，易撕	BOPP	0.105	0.24	≤30	≤2	