



双面胶带



棉纸类

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
63403	• 油性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.090	0.48	2	0.8	• PC板、铭板及粗糙表面如瓦楞纸板接著
63413			0.090	0.48	2	0.8	
63433			0.090	0.48	2	0.8	
63423			0.100	0.52	2	0.8	
63453			0.130	0.60	2	0.8	
63443			0.150	0.72	2	0.8	
63563	• 油性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.060	0.40	2	0.8	• 各种PC标牌、面板的固定
63573			0.080	0.48	2	0.8	
63543			0.090	0.48	2	0.8	
63533			0.110	0.60	2	0.8	
63703	• 油性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.100	0.48	2	0.8	• 一般工业薄膜、金属及橡胶塑料片等贴合，适合冲型
63713			0.100	0.48	2	0.8	
63463	• 油性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.130	0.60	2	0.8	• 适用于泡棉和塑料产品贴合用
63493			0.150	0.60	2	0.8	
63483			0.160	0.60	2	0.8	
63473	• 高档油性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.150	0.72	2	0.8	• 适用于泡棉和塑料产品贴合用
63513	• 水性亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.090	0.32	2	0.8	• 用于物体接著
63903	• 亚克力胶系棉纸双面胶带	棉纸 / TIS	0.090	0.48	2	0.8	• 黑色遮光胶带

无基材类

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
60003	• 无基材胶带	-	0.050	0.32	-	-	• 金属，柔性线路等的粘接
60013	• 耐高温无基材胶带 • 200°C	-	0.045	0.32	-	-	
60023	• 无基材导电胶带	-	0.045	0.40	-	-	• 各种导电材料的贴合
60033			0.035	0.32	-	-	

泡棉类

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
F6X13	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带 • 绿膜	PE泡棉 10倍发泡	1.00	0.8	300	12	• 木制品挂钩，家庭制品贴合
F6X23	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带 • 格拉辛离型纸		0.80	0.8	300	12	
F6X03	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带 • 红膜	PE泡棉 15倍发泡	1.00	0.8	200	6	
F6X83			2.00	0.8	250	12	
F6X43			1.00	0.8	200	6	
F6X73	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带 • 格拉辛离型纸	PE泡棉 15倍发泡	3.00	0.8	250	10	
F6X53			1.50	0.8	250	10	
F6X93			1.00	0.8	200	6	
F6X63		PE泡棉 20倍发泡	3.00	0.8	200	12	
F6T33	• 低价黑色PE泡棉 • 绿膜	PE泡棉 15倍发泡	1.00	0.8	250	6	
F6T23	• 低价黑色PE泡棉 • 红膜		1.00	0.8	250	6	
F6400			0.40	1.3	-	0.30	• 适用于汽车边饰条 / 保险杆群摆 / 汽车金属饰板 / 铝板 / 建筑金属布建固定用 / 配件等贴合
F6800	• 亚克力泡棉双面胶带	亚克力泡棉	0.80	1.3	-	0.62	
66E03			1.10	1.4	-	0.72	

PET类

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
64023			0.059	0.6	60	8	• 汽车后视镜用双面胶带
64033			0.057	0.6	60	16	
64043			0.100	0.6	80	36	
64103			0.125	0.4	80	36	
64113	PET双面胶带	PET/PET	0.125	0.4	80	36	
F4D13			0.202	0.4	60	16	
F4D23			0.050	0.6	60	16	
F4D33			0.050	0.6	60	16	• 电子行业磨切冲型胶带
F4D43			0.052	0.4	60	16	
F4D53			0.092	0.48	60	16	
F1A03	半硬质PVC类双面胶带	PVC/SPV	0.200	0.6	40	14	• 各种PC标牌的固定及汽车用 • 固定地毯，结合各种材质
61003	PVC双面胶带	PVC	0.200	0.48	150	2	
62003	油性亚克力胶系OPP双面胶带	OPP	0.100	0.4	180	3.5	• 用于物体接著，尤适用于高抗张力需求时
62013	水性亚克力胶系OPP双面胶带		0.100	0.4	180	3.5	

泡棉类

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏着力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用	
F6203			2.00	0.8	100	8		
F6403	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带	EVA泡棉	4.00	0.8	100	36	• 适用于挂勾、饰条等黏合，耐候性佳	
F6503			5.00	0.8	100	48		
F6113	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带		1.00	0.6	80	8		
F6103			1.50	0.6	100	9		
F6K03	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带 • 绿膜		PE泡棉 5倍发泡	0.50	0.8	300		8
F6C33	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带 • 蓝膜	PE泡棉 10倍发泡	0.80	0.8	300	8		
F6A33	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带 • 绿膜		0.80	0.8	300	12		
F6A13			1.00	0.8	250	8		
F6A23	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带		0.80	0.8	300	12		
F6A03	• 红膜		1.00	0.8	250	8		
F6M13	• 油性亚克力胶系灰色泡棉双面胶带 • 红膜		PE泡棉 12倍发泡	0.80	0.8	150		4
F6D83	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带	PE泡棉 15倍发泡	1.00	0.8	200	6	• 适用于外部装饰黏合、汽车内饰和铭板黏贴	
F6S83	• 蓝膜		1.00	0.8	200	6		
F6D03			1.00	0.8	200	6		
F6S03	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带 • 红膜		1.00	0.8	200	6		
F6S43			2.00	0.8	250	12		
F6D13			1.00	0.8	200	6		
F6D23			1.50	0.8	300	10		
F6D33	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带 • 绿膜		PE泡棉 15倍发泡	2.00	0.8	250		12
F6S13			1.00	0.8	200	6		
F6S23			1.50	0.8	300	10		
F6S33		2.00	0.8	250	12			
F6H03	• 油性亚克力胶系黑色泡棉双面胶带	PE泡棉 20倍发泡	3.00	0.8	200	8		
F6H13		PE泡棉 30倍发泡	6.00	0.8	200	14		
F6H23	• 油性亚克力胶系白色泡棉双面胶带	PE泡棉 10倍发泡	1.00	0.8	250	8	• 适用于外部装饰黏合、汽车内饰和铭板黏贴	