



回收 PET 熱熔膠 膠帶

#XH433

產品說明

- 回收 PET 膠帶是用於包裝盒密封、拼接和其他包裝應用的通用型包裝膠帶。
- 回收 PET 膜具有全球回收標準 GRS 與美國 FDA (21 CFR 177.1630) 的檢驗測試。
- 熱熔感壓膠系統具有高黏著性與高保持力。

主要用途

- 應用多用途包裝膠帶。
- 適用紙箱密封需求。
- 立即黏附到各種表面。
- 良好的邊緣撕裂和分裂阻力。

特性

- 對於紙纖維有良好的附著力。
- 應用溫度：5°C~ 40°C (41°F~104°F)
- 工作溫度：-10°C~50°C (14°F~122°F)
- 符合 RoHS / REACH，無已知危險。



產品名稱	回收 PET 熱熔膠 膠帶		
檢測項目	單位	檢測值	檢測方法
總厚	mm/mils	0.045/1.77	PSTC-133
膜厚	mm/mils	0.023/0.9	PSTC-133
鋼板黏著力	kg/cm, oz/in	0.36/31.8 ↑	ASTM D-1000
伸長率	%	85 ↑	PSTC-131
抗張強度	kg/cm, lbs/in	4.14/23.16	PSTC-131

